



Универсальная быстро сохнущая алкидная грунтовка для антикоррозионной защиты металлоконструкций гражданского и промышленного назначения, эксплуатирующихся в атмосферных условиях с высокой степенью коррозионной активности умеренного и холодного климата

ТУ 2312-023-60414707-2015



ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Москва

+7 495 640-04-14
info@spektrlkm.ru

Красноярск

+7 391 296-50-50
krasnoyarsk@spektrlkm.ru

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль на основе модифицированной алкидной смолы с превосходными физико-механическими и малярными свойствами.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

- Грунт-эмаль обладает высокими малярными свойствами (растекаемость, укрывистость, привлекательный внешний вид покрытия);
- Время высыхания до ст. 3 при температуре +20 °С составляет 30 минут;
- Перед нанесением грунт-эмали «АнтикорМЕТ™» подготовка поверхности пескоструйным или дробеструйным способом не обязательна;
- Допустимо нанесение краски на ржавчину до 50 мкм;
- Краска наносится в широком диапазоне температур: от +5 °С до +30 °С;
- Эксплуатация изделия в широком диапазоне температур: от -50 °С до +90 °С;
- Грунт-эмаль применяется в качестве самостоятельного покрытия;
- Материал одноупаковочный.



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальная грунт-эмаль по металлу предназначена для долговечной антикоррозионной защиты металлоконструкций гражданского и промышленного назначения, эксплуатирующихся в условиях атмосферы с высокой коррозионной активностью С4 по стандарту ISO 12944 в зонах с умеренным, умеренно-холодным и холодным климатами (У1, УХЛ1 и ХЛ1) по ГОСТ 15015.



СЕРТИФИКАЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ

Заключение «НПО Лакокраспокpытие» о прогнозируемом сроке службы покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климатов (УХЛ1 и ХЛ1) 10 лет.

Реестр ПАО «НК Роснефть»

Свидетельство о госрегистрации № RU.23.KK.08.015.E.001177.09.15

Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н11232

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид и цвет покрытия	Полуматовое покрытие. По каталогу RAL
Плотность, г/см ³	1 ± 0,1
Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 50
Объемная доля нелетучих веществ, %	42 ± 2
Условная вязкость по ВЗ-4, с	Не менее 40
Время высыхания до степени 3	Не более 2 часов при (20 ± 2) °С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначенна для долговечной антикоррозионной защиты металлоконструкций гражданского и промышленного назначения, эксплуатирующихся в атмосферных условиях с высокой степенью коррозионной активности С4 по стандарту ISO 12944 в зонах с умеренным, умеренно-холодным и холодным климатами (У1, УХЛ1 и ХЛ1) по ГОСТ 15015.




Высокая долговечность



Простота и универсальность нанесения




Высокая износостойкость



Широкий диапазон эксплуатации



Отраслевые заключения, сертификаты



Доступная цена



Время высыхания 2 часа

