

ТУ 301-10-908-92

Описание

Эмаль XB-161 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой смолы и смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Материал одноупаковочный.

Рекомендуемое применение

Эмаль XB-161 предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных и кирпичных поверхностей железобетонных конструкций или фасадов зданий. Эмаль образует однородную пленку на оштукатуренных поверхностях фасадов домов и сооружений, обладает высокой стойкостью к водным и атмосферным воздействиям.

Сертификация

Свидетельство о госрегистрации № RU.77.01.34.008.E.005012.06.13
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ79.Н04699

Физические характеристики

Внешний вид покрытия	Ровное, однородное, матовое без посторонних включений
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$	35 - 70 сек
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$	Не более 4 часов
Массовая доля нелетучих веществ	43 - 47%

Нанесение

Подготовка материала	При хранении эмали XB-161 допускается образование осадка и незначительное увеличение вязкости, поэтому эмаль XB-161 перед применением тщательно перемешивается и разбавляется до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или растворителем Р-4.
Подготовка поверхности	Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, ровной, без трещин и отслаивающейся штукатурки. При необходимости окрашиваемую поверхность предварительно грунтуют 1 слоем лака XB-148.
Способ нанесения	Пневматическим распылением, кистью, валиком.
Условия нанесения	Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+35^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%, через 2-3 часа после высыхания слоя эмали при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ наносятся последующие слои.
Теоретический расход на один слой	200 - 250 г/м ²
Рекомендуемая толщина одного слоя	20 ± 6 мкм
Рекомендуемое количество слоев	2 - 4

Разбавитель	Сольвент, ксилол, Р-4
Очистка инструментов	Сольвент, ксилол, толуол, Р-4
Меры предосторожности	Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Транспортирование и хранение	Эмаль ХВ-161 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -30°C до +30°C, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль должна храниться в закрытых помещениях при температуре -30°C до +30°C, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги.
Гарантии изготовителя	ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие эмали требованиям ТУ 301-10-908-92 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 301-10-908-92 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению.